



КЛЕЙ ПВА D3 СТОЛЯРНЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ KLEI'MPRO ПРОЗРАЧНЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для столярных внутренних и наружных работ: склеивание деревянных изделий и конструкций, изготовление мебели; приклеивание МДФ, ДСП, ОСП и т.п.; приклеивание ламината, линолеума на тканной основе, поролона, паркета, кафельной и керамической плитки и т.п. на подготовленные основания; для бытового применения: склеивания ткани, бумаги, картона, подклейки стыков.

СВОЙСТВА:

- Высококачественный клей ПВА на водной основе - класс водостойкости D3.
- Применим в условиях повышенной влажности.
- Для ответственных столярных работ.
- Обладает повышенной прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания.
- После высыхания образует прозрачную эластичную пленку.

Цвет после полного высыхания:	прозрачный
Расход при толщине 1 мм	150 – 170 гр./м²
Время схватывания:	10 – 15 мин.
Время высыхания:	24 – 48 часов *
Морозостойкость шва / пленки:	Да
Водостойкость (класс D3):	Да
Сухой остаток:	не менее 49%
Показатель pH:	4,0-7,0
Клеящая способность, не менее Н/м:	550
Температура применения:	От +5 до +35°C
Температура эксплуатации шва/пленки:	От -30 до +110°C

*При температуре +20°C и влажности 70% – 24 часа

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли и загрязнений. Перемешать клей при необходимости (допустимо расслоение при длительном хранении).

Равномерно нанести на одну из поверхностей тонким слоем или точно и прижать склеиваемые поверхности струбциной или создать нагрузку на несколько часов.



ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



кристально
прозрачный



увеличенная
водостойкость



высокая адгезия
и прочность



можно
окрашивать
и шлифовать

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания на кожу, в глаза, органы дыхания. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Клей хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5 до +35°C. Допускается транспортировка клея при температуре до -18°C на срок не более 2 суток. В случае замораживания, клей оттаивают при комнатной температуре без дополнительного нагрева, и тщательно перемешивают до получения однородной массы

СРОК ГОДНОСТИ: 18 МЕСЯЦЕВ (в оригинальной герметичной упаковке производителя) с даты производства, указанной на упаковке, при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства страны использования.

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)

Товар сертифицирован. ТУ 2385-007-74593659-2014

СОСТАВ: водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант, пеногаситель, персульфат.

**УПАКОВКА: вес: 300 гр. / 850 гр.
В КОРОБКЕ: 15 / 12 ШТ.**

Более подробная информация предоставляется: в Техническом паспорте (лист-описание) продукта TDS и Паспорте безопасности MSDS.

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Мастер Клейн»,
423231, Россия, РТ, г. Бугульма,
ул. Нефтяников, зд.17, оф.6,
тел.: 8(85594) 9-98-20,
master-kl@masterklein.ru

www.kleim-pro.ru

