

КЛЕЙ-ПЕНА для XPS и ПЕНОПОЛИСТИРОЛА PUR ADHESIVE

ПРИМЕНЕНИЕ:

Клей-пена для XPS и пенополистирола — это однокомпонентный профессиональный полиуретановый клей в аэрозольной упаковке. Продукт полностью готов к использованию, не требует специального оборудования и приготовления клеящей смеси. Продукт имеет низкое вторичное расширение, превосходящую адгезию к большинству строительных материалов, кроме полиэтилена, пропилена и тефлона.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- крепление теплоизоляционных плит из пенополистирола (EPS и XPS);
- пенополиуретана (PUR и PIR), минеральной ваты на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, оштукатуренные, битумные и деревянные поверхности в различных системах наружной и внутренней теплоизоляции; *
- приклеивание гипсокартона, OSB плит к вертикальным поверхностям, металлочерепицы, элементов декора из полиуретана и керамической плитки, для установки откосов и подоконников; *
- заполнение не больших полостей;
- склеивание пазогребневых плит из пенобетона;
- герметизация щелей между пенополистирольными плитами.

* в зависимости от массы и размера плиты.

СВОЙСТВА: ■ Производительность: до 14м² утепляемой поверхности

- Время корректировки 5 мин *
- Время полной полимеризации - 24 ч *
- Выход клея из баллона до 70 п.м. при диаметре клеевой полосы 1,5 см *
- Устойчив к плесени и влаге
- Экологичен – не разрушает озоновый слой

* при температуре (23 ± 2) °C и относительной влажности воздуха (60 ± 5) %

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Перед применением зачистить поверхности, на которые наносится клей, от грязи, пыли и жира. Для получения наилучшего результата до нанесения клея рабочие поверхности увлажнить, если температура окружающей среды не ниже 0 °C. Не наносить на поверхность, покрытую льдом или инеем. С целью аккуратного выполнения работ, прилегающие поверхности закрыть пленкой.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Перед использованием необходимо выдержать баллон при комнатной температуре не менее 10 часов. Температура баллона должна быть от +18 до +23 °C. Температура окружающей среды – от -10 °C до +35 °C.
2. Тщательно встряхните баллон в течение 15 секунд. Удалите защитный колпачок с баллона и надежно присоедините пистолет-аппликатор к баллону.
3. Во время работы всегда держите баллон в положении «дном вверх». Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и непыльными. Они могут быть влажными, но не покрытыми льдом. Увлажнение поверхностей и пены улучшает адгезию. Поверхность следует увлажнить (при температуре окружающей среды выше 0 °C).
4. Клей-пена для теплоизоляции «KLEI'M PRO» равномерно наносится на одну из склеиваемых поверхностей, в соответствии с инструкциями, в зависимости от типа использования;
5. Выждать 2-3 минуты и соединить склеиваемые поверхности с усилием прижав друг к другу;
6. При склеивании элементов большой площади нанесите клей жгутом диаметром 30мм по периметру (на расстоянии 3-4см от края) и, в зависимости от размера элемента, в его центральной части.



PROFESSIONAL

7. В процессе работы рекомендуется периодически встряхивать баллон;
8. Застывший клей необходимо защищать от атмосферных осадков и действия УФЛ;
9. Избыток затвердевшего клея удалять механическим способом;
10. Не застывший клей с поверхностей и монтажного пистолета удалять - Очистителем монтажной пены «KLEI'M PRO».

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ОПАСНО! Беречь от детей! Не употреблять внутрь!
Содержит дифенилметан-4,4'-диизоцианат. Оказывает вредное действие при вдыхании. Поражает глаза, дыхательную систему и кожу. Может вызывать раздражение кожи. При попадании в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. При попадании на кожу промойте большим количеством воды с мылом. Из-за выделения газообразных соединений обеспечить хорошую вентиляцию во время работы. Содержимое баллона находится под давлением. Нагревание выше +50 °C может привести к взрыву. Держать баллон вдали от источников воспламенения, избегать попадания прямых солнечных лучей и курения во время работы. Не вскрывать и не сжигать пустой баллон. Не распыляйте содержимое баллона на огонь или раскаленные предметы! Использовать средства индивидуальной защиты: защитные очки и перчатки. Затвердевший клей можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья. Подробная информация о безопасности доступна на паспорте безопасности.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Баллон следует хранить и транспортировать в вертикальном положении. Хранить в сухом и прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C **. Аэрозольный баллон нельзя хранить при температуре выше +50 °C, вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами. Хранить в недоступном для детей месте.

** - допускается временное хранение или транспортировка 10 – 15 дней при более низких температурах до -35 °C. Количество циклов «заморозка-разморозка» до конечной реализации не должна превышать двух раз.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 МЕСЯЦЕВ (в оригинальной герметичной упаковке производителя) с даты производства, указанной на упаковке, при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства страны использования.

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)

Товар сертифицирован. ТУ 20.52.10-029-74593659-2023

СОСТАВ: полиуретановый преполимер, пропан, изобутан, диметиловый эфир.

ОБЪЕМ: 1000 МЛ

В КОРОБКЕ: 12 ШТ.

Более подробная информация предоставляется: в Техническом паспорте (лист-описание) продукта TDS и Паспорте безопасности MSDS.

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Мастер Клейн»,
423231, Россия, РТ, г. Бугульма,
ул. Нефтяников, зд.17, оф.6,
тел.: 8(85594) 9-98-20,
master-kl@masterklein.ru

www.kleim-pro.ru

