

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ ПОЛИМЕРНЫЕ

ЭКСПРЕСС

ПРОЗРАЧНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для прочного приклеивания изделий из пенополистирола, стеновых панелей, пробки, дерева, кафельной плитки, дсп, мдф, гипса, кирпича, гипсокартона, цемента, декоративного камня и пр., в т.ч. к окрашенным и металлическим поверхностям.

СВОЙСТВА:

- ♦ готовый к применению специализированный клей для крепления различных отделочных материалов без сверления, использования шурупов, гвоздей и дюбелей
- ♦ время первоначального схватывания 15 минут;
- ♦ сила схватывания 110 кг/м²;
- ♦ расход до 30 погонных метров (при нанесении сплошной линией при диаметре среза носика 3 мм);
- ♦ возможна окраска после высыхания;
- ♦ температура применения от -5° до +30°C;
- ♦ не разбавлять водой.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Приклеивать к сухим и обезжиренным выровненным поверхностям, предварительно очищенным от пыли и загрязнений.
2. Клей наносится на одну из склеиваемых поверхностей либо сплошной полосой, либо точечно.
3. Время открытого позиционирования до 2 минут.
4. Склеиваемые поверхности сильно прижать друг к другу.
5. Продолжительность высыхания связующего вещества 20-30 минут.
6. При приклеивании декоративных тяжелых панелей использовать фиксирующие приспособления на время схватывания - до 4 часов и более.
7. При наклеивании потолочной плитки, панелей и др. следует выполнять инструкции производителей вышеуказанных декоративных элементов.
8. По окончании работ излишки клея удалить ацетоном, денатуратом или уайт-спиритом.
9. Полное схватывание клеящего вещества при температуре +20 °C достигается через 48 часов

НЕ ПРИМЕНЯТЬ: для полиэтилена, полипропилена, аналогичных материалов, влажных поверхностей



СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
ПРИВЫЧНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
ГВОЗДЯМ, ШУРУПАМ И ДЮБЕЛЯМ



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ




ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Наименование	Норма
Внешний вид	Пастообразная масса от белого до серого цвета после перемешивания
Массовая доля сухого остатка:	40-50%
Вязкость по Брукфелду (шп.7/ск.20):	70000-140000 МПа*с
Прочность на разрыв,	
1) «дерево-дерево», $S=9,0 \text{ см}^2$:	1,0-2,0 МПа
2) «камень-камень», $S=7,29 \text{ см}^2$:	1,0-2,0 МПа

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Беречь от огня! Держать в недоступном для детей месте. При работе с клеем использовать перчатки. Не допускать попадания в глаза. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызвать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Загрязненные клеем инструменты, руки, пятна смыть водой с мылом. По окончании работ помещение проветрить при необходимости. Не употреблять внутрь.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

малоопасен по воздействию на организм согласно ГОСТ 12.1.007. Раздражает слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, кожу. Легковоспламеняем: содержит легкоиспаряющиеся вещества. Загрязняет окружающую среду, токсичен для их обитателей. Может оказывать наркотическое, аллергенное и кожно-резорбтивное действия.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Сертифицировано
по ТУ 2385-005-74593659-2010.
Система менеджмента качества соответствует
требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Паспорт безопасности продукта доступен по запросу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Осуществляются в плотно закрытой таре при температуре от -30° до $+40^{\circ}\text{C}$.

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца (в оригинальной герметичной упаковке производителя) с даты производства, указанной на упаковке, при соблюдении условий хранения и транспортировки

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- пожароопасен, горюч
- не разбавлять водой

УТИЛИЗАЦИЯ:

утилизировать в соответствии с законодательством страны использования.

СОСТАВ:

Сополимеры винилацетата.

ФАСОВКА:

пластиковый картридж **260 мл**
туба **300 гр**

