



ГЕРМЕТИК-ЗАТИРКА СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ KLEI'MPRO S101

	Белый		Темно-Серый		Лакрица
	Серый		Манхэттен		Антрацит
	Прозрачный		Жасмин		Черный
	Бежевый		Миндаль		Коричневый
	Шелк		Карамель		Цементно-серый
	Светло-Серый		Шоколад		

ПРИМЕНЕНИЕ:

герметизация угловых и компенсационных швов плиточных облицовок в помещениях с сухим и влажным режимом эксплуатации; герметизация примыканий сантехнического оборудования к облицовке (душевые кабины, раковины, ванны, унитазы и т.д.); заполнение межплиточных швов, использование в качестве затирки; герметизация швов оконных и дверных конструкций в местах сопряжения с материалами проемов; уплотнение и герметизация воздухопроводов и труб с горячей водой; возможно промышленное применение в качестве герметика в авиа-, судо- и автомобилестроении; устройство строительных швов и организация уплотнений вокруг ванн, бассейнов, раковин и умывальников и т.п.; герметизации окон, дверей, стеклянных конструкций.

Готовый к применению силиконовый наполнитель швов и узлов примыканий в местах с повышенной влажностью. Применим для внутренних и наружных работ.

СВОЙСТВА:

- 100% водостойкость, грязеотталкивающие свойства;
- Защита от плесени и грибка;
- Тиксотропный, постоянно эластичный не корродирует металл;
- Высокая деформационная устойчивость;
- Не токсичен, без запаха;
- Устойчив к УФ-излучению и химикатам
- ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °С до +35 °С. Поверхность очистить от загрязнений, таких как пыль, грязь, ржавчина, масло, битум, различные смолы, и от других веществ, ослабляющих адгезию, обезжирить и высушить. При необходимости следует воспользоваться очистителем. Для защиты поверхностей использовать малярную ленту, которую необходимо убрать сразу после нанесения.

Для контроля глубины нанесения и предотвращения трёхсторонней адгезии возможно использование антиадгезионного шнура из вспененного полиэтилена.

Срезать верхний кончик картриджа, не повредив резьбу, навинтить дозатор и обрезать на требуемую толщину под углом 45°.

Наносить сплошной полосой без пустот толщиной 3-5 мм.

После нанесения придать форму шпателем, смоченным в мыльном растворе. Остатки неотвержденного материала сразу удалить чистой ветошью, смоченной в растворителе. Отверждённый материал возможно удалить только механическим путем или шлифованием.



100% ВОДОСТОЙКОСТЬ
ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА



защита
от плесени
и грибка



постоянная
эластичность



тиксотропный,
не трескается



не токсичен,
без запаха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность г/см ³	не менее 0,95
Время пленкообразования	3-15 минут
Скорость полимеризации	2 мм/сутки
Твердость по Шор А, усл. ед.	20±5
Условная прочность при разрыве, МПа	не менее 0,8
Возможность к деформации, %	до 25
Водостойкость, %	100
Расход 1 картриджа, полоса диаметром 5 мм	от 12 до 14 м/п
Температура эксплуатации	от -40 °С до +150 °С

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Хранить в местах, недоступных для детей. Продукт не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен. При проведении работ организовать хорошую вентиляцию рабочего места, соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки, защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При выявлении симптомов раздражения после контакта с продуктом обратиться за консультацией к врачу. Не применять: на поверхностях, где возможен контакт с питьевой водой или пищей; во время дождя и снега; для склеивания и герметизации аквариумов; с основаниями на битумной основе; с материалами, имеющими в составе органические пластификаторы и масла; с полиэтиленом, полипропиленом, тефлонами и т.п.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Осуществляются в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С.

СРОК ГОДНОСТИ: 18 МЕСЯЦЕВ (в оригинальной герметичной упаковке производителя) с даты производства, указанной на упаковке, при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства страны использования.

Система менеджмента качества соответствует требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)

Товар сертифицирован. ТУ 20.30.22-011-74593659-2019

СОСТАВ: кремнийорганические полимеры, полифункциональные добавки, наполнители, отвердитель.

УПАКОВКА: картридж, объем: 300 мл.

В КОРОБКЕ: 12 ШТ.

Более подробная информация предоставляется: в Техническом паспорте (лист-описание) продукта TDS и Паспорте безопасности MSDS.

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Кляйн»,
423231, Россия, РТ, г. Бугульма, ул. Нефтяников, зд.17, оф.6,
тел.: 8(85594) 9-98-20,
master-kl@masterklein.ru

www.kleim-pro.ru

